



SMILING HOUSE
WALL ANTIGRAFFITI
Falfirka elleni védelem és falimpregnálás

Jellemzők:

A **SMILING HOUSE WALL ANTIGRAFFITI** egy kettős hatású szilikon és szerves viaszt tartalmazó emulzió. A rendszer egy önalapozó, hidrofobizáló, és egy eltávolítható, lemosható fedőréteget képez, mely alkalmas falfirkák (graffiti) elleni védelemre.

Külső megjelenés	<i>fehér, tejszerű</i>
Hatóanyag tartalom	<i>kb. 40 s%</i>
Sűrűség 25 °C-on	<i>kb. 1 g/cm³</i>
Lobbanáspont	<i>>100 °C</i>
pH	<i>kb. 6</i>
Oldószer	<i>víz</i>
Viszkozitás	<i>kb. 100 mm²s⁻¹</i>

- egykomponensű rendszer
- sokféle építőanyagban hatásos
- az épület felületén csekély változásokat okoz
- időjárási hatásnak ellenáll
- hidrofób
- vízgőzáteresztő
- vizes rendszer, környezetre nem ártalmas
- vízzel eltávolítható

A termék speciális összetétele folytán a kismolekulájú szilikonok a viaszfelülethez tapadnak, ezáltal biztosított annak jó időjárás-állósága és a védett falazat légzőképessége.

Alkalmazás:

A **SMILING HOUSE WALL ANTIGRAFFITI** a falfirkák ellen nyújt hatásos védelmet szívóképes ásványi építőanyagok felületén, mint pl. beton, tégl, mészhomokkő, terméskő, műkő, vakolat. A nagyon porózus, durva felületeken a **SMILING HOUSE WALL ANTIGRAFFITI** hatékonyságát előzetes, beható vizsgálatokkal kell megállapítani.

Tárolás:

A **SMILING HOUSE WALL ANTIGRAFFITI** eredeti, zárt edényben, vagy akár hígított formában is, 0-30 °C között, napfénytől távontartottan, legalább 9 hónapig eltartható a címkén feltüntetett dátumtól számítottan.

Feldolgozás:

A **SMILING HOUSE WALL ANTIGRAFFITI** vízzel 1:2 – 1:4 súlyarányban kell hígítani. Minél porózusabb a felület, annál nagyobb hígítást kell alkalmazni. Az anyagot ajánlatos ráfolyatással, ecsettel vagy nagyceppes permetezéssel, locsolással (az anyag folyjék meg a felületen) a kezelendő felületre két rétegben felhordani. A második réteget minden esetben az első réteg megszáradása előtt kell felvinni („nedves a nedvesre” eljárás)! A kezelendő felületnek

Szilintex Kft

Cím: 1149, Budapest, Egressy út 96-98./a.,I/2., Telephely: 5000 Szolnok, Thököly út 96.
Levél cím: 1576, Budapest, Pf.30. Tel.: 06/1/220-1847 Fax:06/1/271-2288

szilintex@t-online.hu

www.szilintex.hu

szemre száraznak kell látszania. Az anyagszükséglet a felület szívóképességétől függ (kb. 0,1 – 1 l/m²)

A graffiti eltávolítása:

Forró vízzel vagy gőzzel tisztíthatjuk a szennyezett felületet. Előnyös nagynyomású tisztítóberendezés használata (pl. 90 oC, 20 bar). A tisztítás után a védőréteget ismét fel kell hordani! Míg a mosással csak a graffiti elleni védőréteget mossuk le a szennyező festékréteggel együtt, addig a szer a falban kialakított hidrofobizáló hatását nem veszíti el.

Kiadóssági táblázat **SMILING HOUSE WALL ANTIGRAFFITI** termékre

Építőanyag megnevezése	Felhasználható mennyiség (liter/m²) (ha tömény az anyag akkor az anyagszükséglet előírás szerűen hígított anyagra vonatkozik)	SMILING HOUSE WALL ANTIGRAFFITI ajánlott hígítási arány
Mészkö	0,40 – 1,00	1/3
Terméskő	0,05 – 0,50	1/2
Tufa	0,40 – 3,00	1/5
Quartzit	0,05 – 0,20	1/2
Gránit	0,02 – 0,10	1/2
Márvány	0,03 – 0,15	1/2
Beton	0,25 – 0,50	1/3
Tégla	0,40 – 2,00	1/4 - 1/5
Klinker	0,25 – 0,50	1/3
Gázbeton	0,50 – 2,00	1/4 - 1/5
Fuga	0,50 – 1,20	1/5
Térkö	0,25 – 0,50	1/3
Vakolt fal	0,4-1,00	1/4
Égetett tetőcserépcserép	Terracotta 1/75-ös, vizes hígításban 0,01-0,007	1/5
Égetett virágcserep	Terracotta Floverpot 1 liter 5 db hagyományos méretű (Ø 18 cm) virágcserep kezelésére elegendő.	1/5

Szilintex Kft

Cím: 1149, Budapest, Egressy út 96-98./a.,/2., Telephely: 5000 Szolnok, Thököly út 96.
Levélcím: 1576, Budapest, Pf.30. Tel.: 06/1/220-1847 Fax:06/1/271-2288

szilintex@t-online.hu

www.szilintex.hu

SMILING HOUSE WALL ANTIGRAFFITI
főbb referenciák

- 1. Vámháztéri Piacsarnok (Nagycsarnok), Budapest**
- 2. Petőfi híd budai hídfő, Budapest**
- 3. Erzsébet téri busz végállomás, Budapest**
- 4. Belvárosi aluljáró, Debrecen**
- 5. Egyetemváros, Debrecen**
- 6. Díszkút, Keszthely**
- 7. Kongresszusi Központ, Debrecen**
- 8. Művelődési Központ, Nagykanizsa**
- 9. Douglas Ház, Debrecen**
- 10. Egészségügyi Szakiskola, Miskolc**
- 11. Kossuth téri szoborcsoport, Debrecen**
- 12. Egyetem téri szoborcsoport, Debrecen**

Szilintex Kft

Cím: 1149, Budapest, Egressy út 96-98./a.,I/2., Telephely: 5000 Szolnok, Thököly út 96.
Levélcím: 1576, Budapest, Pf.30. Tel.: 06/1/220-1847 Fax:06/1/271-2288

szilintex@t-online.hu

www.szilintex.hu