



SMILING HOUSE
GRANIT & MARBLE (concentrate)
Szakipai gránit és márvány impregnálószer koncentrátum

Jellemzők:

Szilán/sziloxán alapú, vízzel hígítható, oldószermentes mikroemulzió. A hígított, vizes **SMILING HOUSE GRANIT & MARBLE (concentrate)** egy általános célú vízlepergető szer, mely alkalmas ásványi és alkalikus felületekre egyaránt.

Külső megjelenés	<i>átlátszó</i>
Szín	<i>sárgától a vörösig</i>
Hatóanyag tartalom	<i>100 %</i>
Sűrűség 25 °C-on	<i>kb. 0,98 g/cm³</i>
Viszkozitás	<i>7 mm²/s</i>
Lobbanáspont	<i>>25 °C</i>

- *Vízmentes, oldószermentes mikroemulzió koncentrátum.*
- *Spontán keverhető vízzel, minden keverő berendezés nélkül.*
- *Ivóvízzel hígítható.*
- *A vízzel hígított (aktivált) mikroemulziót 12 órán belül fel kell használni!*

Alkalmazás:

A vízzel hígított **SMILING HOUSE GRANIT & MARBLE (concentrate)** általános célú impregnáló szer kültéri és beltéri felhasználásra, minden szívóképes ásványi felületre, mint pl. terméskő, téglá, beton, mészhomoktégla, kőporcelán, gresslap, ásványi alapú festékek, -vakolatok. Kis molekula (SME – Silicone Micro Emulsio – Szilikon Mikro Emulzió) méretének köszönhetően még olyan kemény ásványi anyagok kezelésére is alkalmas mint a gránit vagy a márvány

Figyelem! Csak nedvszívó felületekhez! Műgyantával bevont márványlapok, gránitlapok kezelésére nem alkalmas!

Tárolás:

A hígíthatatlan **SMILING HOUSE GRANIT & MARBLE (concentrate)** eredeti, zárt edényben 0-30 °C között, napfénytől védve, legalább 24 hónapig eltartható a címkén feltüntetett dátumtól számítottan. Felhasználás előtt jól felkeverendő. Amennyiben a termék eltarthatósági ideje lejárt, úgy az anyag még jó lehet, melyről előzetes próbával kell megbizonyosodni.

Hígítás, feldolgozás:

Az **SMILING HOUSE GRANIT & MARBLE (concentrate)** hígításához megfelel az ivóvíz. Miközben a vizet adagoljuk, gondoskodjunk a gondos keverésről. Az eredmény egy nagyon finom eloszlású, opálos emulzió lesz.

A behígított anyagot 12 órán belül fel kell használni!

12 óra után ne használjuk fel, mert az emulzió felbomlik és fehér kicsapódást okozhat a felületen.

Általában jó eredményt érhetünk el 1:9 – 1:14-es hígítással (azaz pl. 1 liter **SMILING HOUSE GRANIT & MARBLE (concentrate)**-hez 9 liter vizet adunk).

Szilintex Kft

Cím: 1149, Budapest, Egressy út 96-98./a.,/2., Telephely: 5000 Szolnok, Thököly út 96.
Levél cím: 1576, Budapest, Pf.30. Tel.: 06/1/220-1847 Fax:06/1/271-2288

szilintex@t-online.hu

www.szilintex.hu

A kezelendő felületnek tisztának, szemre száraznak kell látszania. A felhívított **SMILING HOUSE GRANIT & MARBLE (concentrate)**-t ajánlatos ráfolyatással, ecsettel, festőhengerrel, szivaccsal vagy nagycseppes permetezéssel, locsolással (az anyag folyjék meg a felületen) a kezelendő felületre minimum két (!) rétegben felhordani. Nagyon kemény, alacsony nedvszívású felületeknél ajánlatos az anyagot beleütögetni, „svenkelni” a felületbe. A felületet a lehető legnagyobb mértékben telíteni kell az anyaggal! A következő réteget minden esetben az első réteg megszáradása előtt kell felvinni („nedves a nedvesre” eljárás)!
Már kezelt, száraz felületre nem lehet több réteget felvinni!

Telítés után az esetleg a felületen megülő anyagot, száraz, pormentes jó nedvszívású törölő-eszközzel (szarvasbőr, ruha, papír stb.) le kell törölni. Lassú, körkörös mozdulatokkal dolgozzunk, mert a gyors mozgástól hő fejlődhet és ez az oldószer mellett a hatóanyag beépülés előtti elpárolgásához vezethet. Semmi esetre se hagyjuk az anyagfelesleget a felületen megszáradni, mert fehér, nagyon nehezen eltávolítható foltokat okozhat.

Tilos nagynyomással, porlasztással – aeroszolként felhordani!

A kezelendő felületen mindig végezzünk próbakezelést. Így számíthatjuk ki, pl. a kívánatos anyagmennyiséget, illetve a kívánt hígítási arányt.

Fontos: Felhordás előtt gondosan takarja le az ablakokat, illetve a nemszívóképes felületeket, ugyanis a termék olyan gyorsan köt, hogy csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem lehet eltávolítani. Amennyiben, ha üvegre fröccsen, úgy azt szappanos vízzel, vagy ha szükséges oldószerrel azonnal mossa le.

Vigyázat: Műemlék, vagy műemlék jellegű épülethez csak saját felelősségére használhatja. Használat előtt szaktanácsért mindenképpen hívja az alábbi telefonszámot!

Figyelem: A kezelendő felület nem lehet átforrósodva!

Biztonsági intézkedések:

A „Biztonsági adatlap” a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető.

Szilintex Kft

Cím: 1149, Budapest, Egressy út 96-98./a.,I/2., Telephely: 5000 Szolnok, Thököly út 96.
Levélcím: 1576, Budapest, Pf.30. Tel.: 06/1/220-1847 Fax:06/1/271-2288

szilintex@t-online.hu

www.szilintex.hu