



**SMILING HOUSE
STONE PROTECTOR**
Kőimpregnálószer

Jellemzők:

Kálium-metil-szilikonát vizes oldata, amely bányászott- és termés-kövek, műkövek vízlepergetővé tételére használható.

Külső megjelenés	<i>színtelen, az átlátszótól a homályosig</i>
Hatóanyag tartalom	<i>1,96 s%</i>
Szilárd anyag tartalom	<i>1,06 s%</i>
K₂O tartalom	<i>0,4 s%</i>
Oldószer	<i>víz</i>
Sűrűség 25 °C-on	<i>1,01 g/cm³</i>
Lobbanáspont	<i>nem tűzveszélyes</i>
pH	<i>10-12</i>

A SMILING HOUSE STONE PROTECTOR impregnálószer, a levegő széndioxid tartalmával reagálva egyfajta polimetil-szilikon savat képez, és ennek hatására a kezelt felület vízlepergetővé válik.

Tárolás:

A SMILING HOUSE STONE PROTECTOR impregnálószeret vas, műanyag vagy üvegtárolókban lehet tárolni. Cink bevonatú alumínium, vagy galvanizált tárolók tárolásra alkalmatlanok. A zárt tartályban a SMILING HOUSE STONE PROTECTOR impregnálószer egy évig (24 hó) eltartható a címkén feltüntetett dátumtól számítottn.

A terméket mindig 0 °C felett kell tárolni.

Amennyiben a túl alacsony hőmérséklet hatására az anyag kikristályosodik, úgy az a felmelegedés hatására visszaoldódik. Ezután a terméket jól fel kell keverni. Amennyiben a termék eltarthatósági ideje lejárt, úgy az anyag még jó lehet, melyről előzetes próbával kell megbizonyosodni.

Használat:

Fontos! Az impregnálással konzerválunk, ezért a kezelendő felületről a rákerült szennyeződések a lehető legalaposabban el kell távolítani (különösen a festéket) mert azok a védőréteg felhordása után nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem távolíthatóak el (a felület károsítása nélkül). Az anyagot száraz időben és +10 °C fölött szabad felhasználni.

Feldolgozás:

A SMILING HOUSE STONE PROTECTOR-ral történő kezelés elvégezhető mártással, illetve ráfolyatással. A kezelendő felületre ecsettel, festő-hengerrel vagy nagycseppes permetezéssel, locsolással (az anyag folyjék meg a felületen) lehet felvinni, két rétegben. A második réteget minden esetben az első réteg megszáradása előtt kell felvinni („nedves a nedvesre” eljárás)! A kezelendő felületnek száraznak kell lennie, valamint a felület nem lehet átforrósodva.

Szilintex Kft

Cím: 1149, Budapest, Egressy út 96-98./a.,/I/2., Telephely: 5000 Szolnok, Thököly út 96.
Levél cím: 1576, Budapest, Pf:30. Tel.: 06/1/220-1847 Fax:06/1/271-2288

szilintex@t-online.hu

www.szilintex.hu

Ez annyit jelent, hogy ne impregnáljon frissen rakott felületet, ez esetben beltéren 1 hét, kültéren - száraz időjárási viszonyok után - 1 hét a felület kiszáradása. Az impregnálást ezen idő eltelte után kezdje el.

A felület ne legyen átforrósodva annyit jelent, hogy ne impregnálja a kezelendő felületet nyáron tűző napfényben, csak a reggeli vagy esti hűvösebb időszakban.

A mártással kezelt kövek csak speciális tapadóhidakkal ragaszthatóak.

Hagyományosan (hagyományos ragasztó, fuga anyag) beépített kövek esetében, a beépítést követően, a kész felületet (Teljes felületet, beleértve a fugázást is!) impregnáljuk, ilyenkor a kezelés a fugát is védi.

A tartós védelem érdekében a kezelést 4-5 évente érdemes megismételni!

Figyelem:

Az anyagszükséglet a felület szívóképességétől függ, melyre az irányszámok **tájékoztató jelleggel** a következők:

Anyag megnevezése	Felhasználandó mennyiség (liter/m²)
Terméskő	0,05 – 3,00

Ezek az értékek a száraz felületen (beltéren 1 hét után, kültéren - száraz időjárási viszonyok után - 1 hét száradás után) megkezdett impregnálásra vonatkozhatnak.

A kezelendő felületen mindig végezzünk próbakezelést! Így számíthatjuk ki és ellenőrizhetjük, pl. a kívánatos anyagmennyiséget, vagy a szer hatékonyságát.

Biztonsági intézkedések:

A **SMILING HOUSE STONE PROTECTOR** impregnálószer erősen lúgos és korrozív anyag. A termékkel való foglalkozás során gumikesztyűt és védőszemüveget kell használni! Bőrre fröccsenés esetén bő vízzel azt le kell mosni. Ha a termék szembe jut, azonnal bő vízzel ki kell mosni, és orvost kell hívni a maró, korrozív hatása miatt. A **SMILING HOUSE STONE PROTECTOR** impregnálószerrel nedvesedett, szennyeződött ruházatot azonnal le kell venni.

Bővebb instrukciókat a „Biztonsági adatlap”-ból olvashat, mely a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető.

Szilintex Kft

Cím: 1149, Budapest, Egressy út 96-98./a.,/2., Telephely: 5000 Szolnok, Thököly út 96.
Levélcím: 1576, Budapest, Pf:30. Tel.: 06/1/220-1847 Fax:06/1/271-2288

szilintex@t-online.hu

www.szilintex.hu