



**SMILING HOUSE
STONE BALSAM**
Színmélyítő

Jellemzők:

A **SMILING HOUSE STONE BALSAM** alkil-szilikongyanta szerves oldószerben oldva. Különleges színmélyítő impregnálószer terméskövekhez.

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Külső megjelenés | <i>színtelen</i> |
| Sűrűség 25 °C-on | <i>kb. 0,8-09 g/cm³</i> |
| Lobbanáspont | <i>15-23 °C</i> |
| Oldószer | <i>lakkbenzín</i> |

- egykomponensű rendszer
- sokféle építőanyagon hatásos
- az épület felületén csekély változásokat okoz, a szint elmélyíti
- időjárás hatásnak ellenáll
- hidrofób
- páraáteresztő

Alkalmazás:

A **SMILING HOUSE STONE BALSAM** elmélyíti a kezelt köfelületeket színét, kiemeli a kövek természetes erezetét, textúráját. A színmélyítő hatás elsősorban sötét színű köveknél érvényesül. Világos, fehér kövek esetében csak kismértékű színmélység változás érhető el. Hagyományos, bontott téglák színmélyítésére nem alkalmas.

A kezelt köfelületek vízlepergetővé válnak, így védelmet nyújt a nedvesség okozta károsodások ellen. A színmélyítő hatás feltétele, hogy a kezelendő ásványi felület nedvszívó legyen!

Tapasztalatok szerint a **SMILING HOUSE STONE BALSAM** alkalmas nem nedvszívó felületek vízlepergető védőréteggel való bevonására is. Ezekben az esetekben azonban a kialakuló bevonat nem kopásálló, ezért erősen igénybevett felületekre a gyártó nem ajánlja.

Tárolás:

A **SMILING HOUSE STONE BALSAM**-ot eredeti, zárt edényben 0-30 °C között, napfénytől távoltartottan, legalább 24 hónapig eltartható a címkén feltüntetett dátumtól számítottan. Amennyiben a termék eltarthatósági ideje lejárt, úgy az anyag még jó lehet, melyről előzetes próbával kell megbizonyosodni. Használat után, amennyiben nem fogyott el a teljes mennyiség, a flakont azonnal hermetikusan zárjuk le, mert oldószer tartalma elpárolog és a szer használhatatlanná válik.

Feldolgozás:

Fontos! Az impregnálással konzerválunk, ezért a kezelendő felületről a rákerült szennyeződések a lehető legalaposabban el kell távolítani (különösen a festéket) mert azok a védőréteg felhordása után nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem távolíthatóak el (a felület károsítása nélkül).

A **SMILING HOUSE STONE BALSAM**-ot hígítás nélkül kell felhasználni. Ajánlatos ecsettel, teddy-hengerrel, vagy szóróval a kezelendő felületre felhordani. Az anyagot

Szilintex Kft

Cím: 1149, Budapest, Egressy út 96-98./a.,/I/2., Telephely: 5000 Szolnok, Thököly út 96.
Levélcím: 1576, Budapest, Pf.30. Tel.: 06/1/220-1847 Fax:06/1/271-2288

szilintex@t-online.hu

www.szilintex.hu

legalább két rétegben kell felhordani. A két réteg felhordása közötti várakozási időre nincs előírás. A második réteg akár azonnal, a nedves, első rétegre is felkenhető. A felhordást annyiszor kell megismételni, amíg a kívánt színmélységet el nem érjük. A kezelendő felületnek szemre száraznak és tisztának kell lennie!

Kiadósság:

1 liter anyag 10-15 m² kőfelület, egy rétegű kezelésére elegendő.

Nagyon porózus, lukacsos kövek esetén az anyagszükséglet elérheti a 0,2-0,5 liter/ m²-et is.

A kezelendő felületen mindig végezzünk próbakezelést! Így számíthatjuk ki és ellenőrizhetjük, pl. a kívánatos anyagmennyiséget, vagy a szer hatékonyságát.

Vigyázat: Műemlék, vagy műemlék jellegű épülethez csak saját felelősségére használhatja. Használat előtt szaktanácsért mindenképpen hívja az alábbi telefonszámot!

Figyelem: A kezelendő felület nem lehet átforrósodva!

Az anyagszükséglet a felület szívókéességétől függ, melyre nézve az alábbi táblázatban irányszámok találhatóak, melyek csak tájékoztató jellegűek:

| Anyag megnevezése | Felhasználható mennyiség (liter/m²) |
|--------------------------|---|
| Beton | 0,25 – 0,50 |
| Vakolat | 0,50 – 1,00 |
| Mészhomokkő | 0,40 – 0,70 |
| Tégla | 0,40 – 2,00 |
| Gázbeton | 0,50 – 2,00 |
| Rostcement | 0,10 – 0,30 |
| Terméskő | 0,05 – 3,00 |

Biztonsági intézkedések: A „Biztonsági adatlap” a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető.

Szilintex Kft

Cím: 1149, Budapest, Egressy út 96-98./a.,/1/2., Telephely: 5000 Szolnok, Thököly út 96.
Lévelelő: 1576, Budapest, Pf.30. Tel.: 06/1/220-1847 Fax:06/1/271-2288

szilintex@t-online.hu

www.szilintex.hu