



SMILING HOUSE WALL BRICK PROTECTOR

Szilikon Impregnálászer hagyományos- és bontott téglákhoz

Jellemzők:

Szilán/sziloxán alapú, vizes bázisú, oldószermentes emulzió.

Külső megjelenés	<i>fehér, opálos</i>
Hatóanyag tartalom	<i>kb. 4,5 s%</i>
Sűrűség 25 °C-on	<i>kb. 1 g/cm³</i>
pH	<i>Kb. 12</i>

- behatoló képessége jó
- alkáliakkal szemben igen ellenálló
- felhordás után a vízlepergető hatás gyorsan kialakul
- környezetbarát
- vizes bázisú

A Smiling House WALL BRICK PROTECTOR emulzió hidrolízisre képes stabilizált szilán/sziloxán keveréket tartalmaz. A hidrolízis a felületre való felhordás és a felületbe történő behatolás után következik be, ami felbontja az emulziót. Az emulzió felbomlásakor alkohol szabadul fel és az emulzió vízlepergető szilikongyantává alakul át. A vízlepergető hatás még a felhordást követő rövid időn belül bekövetkező eső ellenére sem romlik jelentősen. A Smiling House WALL BRICK PROTECTOR jelentősen csökkenti az építőanyag kapilláris úton történő vízfelszívó képességét, de a pórusokat, kapillárisokat nem tömíti el. Ennél fogva csekély vagy alig észrevehető, mérhető az építőanyag légzésében bekövetkezett változás.

Alkalmazás:

A Smiling House WALL BRICK PROTECTOR kiváló vízlepergető. Készítésekor elsődleges szempont az volt, hogy tökéletesen megfeleljen a hagyományos téglák impregnálásához. Speciális összetételének köszönhetően azonban sokféle ásványi felületet képes vízlepergetővé tenni. Alkalmazásával javítjuk a kezelt felületek UV állóságát is. Így a napsütésnek kitett felületek lassabban fakulnak ki.

Nem alkalmas kevésbé szívóképes felületek kezelésére, mint pl.: tömör terméskövek, mészkő, márvány, csiszolt felületek, gőzölt beton.

Tárolás:

A Smiling House WALL BRICK PROTECTOR eredeti, zárt edényben 0-30 °C között legalább 24 hónapig eltartható a címkén feltüntetett dátumtól számítottn.

A tárolás során felszíni krémesedés jelentkezhet, de ez nem irreverzibilis folyamat, azaz rövid idejű rázás, vagy keverés után ismét homogén, tulajdonságaiban meg nem változott anyagot kapunk.

A Smiling House WALL BRICK PROTECTOR kis mennyiségű konzerváló szert tartalmaz a mikroorganizmusok és gombák ellen.

Szilintex Kft

Cím: 1149, Budapest, Egressy út 96-98./a.,I/2., Telephely: 5000 Szolnok, Thököly út 96.
Levélcím: 1576, Budapest, Pf:30. Tel.: 06/1/220-1847 Fax:06/1/271-2288

szilintex@t-online.hu

www.szilintex.hu

Feldolgozás:

Fontos! Az impregnálással konzerválunk, ezért a kezelendő felületről a rákerült szennyeződések a lehető legalaposabban el kell távolítani (különösen a festéket) mert azok a védőréteg felhordása után nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem távolíthatók el (a felület károsítása nélkül).

A Smiling House **WALL BRICK PROTECTOR**-t az elkészült, megtisztított téglafelületre, ajánlatos ráfolyatással, vagy nagyceppes permetezéssel (az anyag folyjék meg a felületen) a kezelendő felületre két rétegben felhordani. A második réteget minden esetben az első réteg megszáradása előtt kell felvinni („nedves a nedvesre” eljárás)!

A kezelendő felületen mindig végezzünk próbakezelést! Így számíthatjuk ki, pl. a kívánatos anyagmennyiséget. A termékkel a fugázatot is leimpregnálhatjuk, így az is vízlepergetővé válik.

Figyelem! Alkalmazható mártásos impregnáláshoz is (ajánlott mártási idő: 1 perc)! De amennyiben mártásos eljárást alkalmazunk, úgy a kezelt téglát csak speciális tapadóhidakkal lesz ragasztható. A hagyományos ragasztók (pl.: malter) nem képesek rögzíteni. Ezért a mártásos eljárást csak akkor ajánljuk, ha a téglát járófelületként, homokba kerül lerakásra. Ilyen esetekben azonban a mártás a legcélszerűbb eljárás. Mártás után a téglának meg kell száradnia beépítés előtt.

Mivel a Smiling House **WALL BRICK PROTECTOR** nedvesítő szert tartalmaz, ezért egy esetleges újbóli kezelést is minden további nehézség nélkül elvégezhetünk.

***Vigyázat: Műemlék, vagy műemlék jellegű épülethez csak saját felelősségére használhatja.
Használat előtt szaktanácsért mindenképpen hívja az alábbi telefonszámot!***

Figyelem: A kezelendő felület nem lehet átforrósodva, mert a hatóanyag elpárolog a beépítés előtt!

Biztonsági intézkedések:

A „Biztonsági adatlap” a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető.

Szilintex Kft

Cím: 1149, Budapest, Egressy út 96-98./a.,I/2., Telephely: 5000 Szolnok, Thököly út 96.
Levél cím: 1576, Budapest, Pf:30. Tel.: 06/1/220-1847 Fax:06/1/271-2288

szilintex@t-online.hu

www.szilintex.hu