



**SMILING HOUSE
WALL PROTECTOR**
Vakolt és téglafalak impregnálásához

Jellemzők:

Szilán/sziloxán alapú, vízbázisú, oldószermentes emulzió.

Külső megjelenés	<i>fehér, tejszerű</i>
Hatóanyag tartalom	<i>kb. 5 s%</i>
Sűrűség 25 °C-on	<i>kb. 0,99 g/cm³</i>
pH	<i>Kb. 7</i>

- behatoló képessége jó
- alkáliakkal szemben igen ellenálló
- felhordás után a vízlepergető hatás gyorsan kialakul
- a festékeknek kiváló tapadást biztosít
- környezetbarát
- vizes bázisú

A **SMILING HOUSE WALL PROTECTOR** emulzió hidrolízisre képes stabilizált szilán/sziloxán keveréket tartalmaz. A hidrolízis a felületre való felhordás és a felületbe történő behatolás után következik be, ami felbontja az emulziót. Az emulzió felbomlásakor alkohol szabadul fel és az emulzió vízlepergető szilikongyantává alakul át. A vízlepergető hatás még a felhordást követő rövid időn belül bekövetkező eső ellenére sem romlik jelentősen.

A **SMILING HOUSE WALL PROTECTOR** jelentősen csökkenti az építőanyag kapilláris úton történő vízfelszívó képességét, de a pórusokat, kapillárisokat nem tömíti el. Ennél fogva csekély vagy alig észrevehető, mérhető az építőanyag légzésében bekövetkezett változás.

Alkalmazás:

A **SMILING HOUSE WALL PROTECTOR** kiváló vízlepergető. Sokféle ásványi felületre ajánljuk, még az olyan erősen alkalikusakra is, mint pl.: téglá, beton, mészhomoktégla, természetes homokkő, ásványi alapú vakolatok.

Nem alkalmas viszont kevésbé szívóképes felületek kezelésére, mint pl.: tömör terméskövek, mészkő, márvány.

Tárolás:

A **SMILING HOUSE WALL PROTECTOR** eredeti, zárt edényben 0-30 °C között 24 hónapig eltartható a címkén feltüntetett dátumtól számítottn.

A tárolás során felszíni krémesedés jelentkezhet, de ez nem irreverzibilis folyamat, azaz rövid idejű rázás, vagy keverés után ismét homogén, tulajdonságaiban meg nem változott anyagot kapunk.

A **SMILING HOUSE WALL PROTECTOR** kis mennyiségű konzerváló szert tartalmaz a mikroorganizmusok és gombák ellen.

Szilintex Kft

Cím: 1149, Budapest, Egressy út 96-98./a.,I/2., Telephely: 5000 Szolnok, Thököly út 96.
Levélcím: 1576, Budapest, Pf:30. Tel.: 06/1/220-1847 Fax:06/1/271-2288

szilintex@t-online.hu

www.szilintex.hu

Feldolgozás:

A **SMILING HOUSE WALL PROTECTOR**-t ajánlatos ráfolyatással, vagy nagyceppes permetezéssel (az anyag folyják meg a felületen) a kezelendő felületre két rétegben felhordani. A második réteget minden esetben az első réteg megszáradása előtt kell felvinni („nedves a nedvesre” eljárás)!

A kezelendő felületen mindig végezzünk próbakezelést. Így számíthatjuk ki, pl. a kívánatos anyagmennyiséget.

Mivel a **SMILING HOUSE WALL PROTECTOR** nedvesítő szert tartalmaz, ezért egy esetleges újbóli kezelést is minden további nehézség nélkül elvégezhetünk.

***Vigyázat: Műemlék, vagy műemlék jellegű épülethez csak saját felelősségére használhatja.
Használat előtt szaktanácsért mindenképpen hívja az alábbi telefonszámot!***

Figyelem: A kezelendő felület nem lehet átforrósodva!

Biztonsági intézkedések:

A „Biztonsági adatlap” a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető.

Szilintex Kft

Cím: 1149, Budapest, Egressy út 96-98./a.,I/2., Telephely: 5000 Szolnok, Thököly út 96.
Levél cím: 1576, Budapest, Pf:30. Tel.: 06/1/220-1847 Fax:06/1/271-2288

szilintex@t-online.hu

www.szilintex.hu