



**SMILING HOUSE**  
**WALL ADDITIVE INTO DISTEMPER**  
**Impregnáló adalék vizes bázisú festékekhez**

**Jellemzők:**

A **SMILING HOUSE WALL ADDITIVE INTO DISTEMPER** oldószermentes emulzió, amely funkciós szilikongyantával módosított polisziloxánt tartalmaz.

<b>Külső megjelenés</b>	<i>fehér, tejszerű</i>
<b>Hatóanyag tartalom</b>	<i>kb. 55 s%</i>
<b>Sűrűség 25 °C-on</b>	<i>kb. 0,99 g/cm<sup>3</sup></i>
<b>pH</b>	<i>kb. 7</i>

**Alkalmazás:**

A **SMILING HOUSE WALL ADDITIVE INTO DISTEMPER** egy adalékszer, amelyet vizes bázisú építőipari festékekbe és vizes alapozókba adagolva a vízlepergető képességet javítja, növeli a vízzel szembeni ellenállást és a vízgőzáteresztő képességet. Javítja a vizes festékek feldolgozhatóságát és csomómentességét.

**Felhasználható:**

- szilikongyanta kötésű emulziós festékek és vakolatokhoz
- szilikátemulziós festékekhez és vakolatokhoz
- erősen töltött emulziós festékekhez
- emulziós mézsfestékekhez
- alapozókhoz, szilárdító alapozókhoz
- homlokzati alapozókhoz
- szigetelőanyagokhoz

**Tárolás:**

A **SMILING HOUSE WALL ADDITIVE INTO DISTEMPER** –t eredeti, zárt edényben 0-30 °C között legalább 9 hónapig eltartható a címkén feltüntetett dátumtól számítottn. Amennyiben a termék eltarthatósági ideje lejárt, úgy az anyag még jó lehet, melyről előzetes próbával kell megbizonyosodni.

**Feldolgozás:**

A **SMILING HOUSE WALL ADDITIVE INTO DISTEMPER**–t a vizes építőipari festékekhez és alapozókhoz akár gyártásközben, vagy a késztermékhez kell hozzákeverni. Az ajánlott adagolás festékekhez 1% (10 literhez 1 deciliter), alapozókhoz 5% (10 literhez 5 deciliter). Hőszigetelő anyagok impregnálására 1:100 – 1:200 hígítási arányt ajánljuk (pl. 100 liter vízhez 1 liter **SMILING HOUSE WALL ADDITIVE INTO DISTEMPER**–t kell keverni).

Kiadóság tekintetében az adalékolt festék kiadósága az irányadó!

**Vigyázat:** *Műemlék, vagy műemlék jellegű épülethez csak saját felelősségére használhatja. Használat előtt szaktanácsért mindenképpen hívja az alábbi telefonszámot!*

**Figyelem:** A kezelendő felület nem lehet átforrósodva!

**Biztonsági intézkedések:**

A „Biztonsági adatlap” a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető.

---

**SZILINTEX Kft.**

Székhely: 1149 Budapest, Egressy út 96-98., A lph. I/2 Telephely: 5000 Szolnok, Thököly út 96.

Levélcím: 1576, Budapest, Pf.:30. Tel.: 06/1/220-1847 Fax: 06/1/271-2288

email: [szilintex@t-online.hu](mailto:szilintex@t-online.hu) web: [www.smilinghouse.hu](http://www.smilinghouse.hu)