



**SILORUB ds K, ds FOOD**  
**Katalizátorokhoz**  
**(RTV-2-es szilikongumikhoz)**

**Jellemzők:**

Tetraetil-szilikát és dioktil-ónmalenát keveréke

<b>Külső megjelenés</b>	<b>Átlátszó folyadék</b>
<b>Vízoldhatósága</b>	<b>Nem oldható</b>
<b>Sűrűsége</b>	<b>1,3 g/cm<sup>3</sup></b>
<b>Lobbanáspont</b>	<b>&gt;105 °C</b>

**Alkalmazás:**

A silorub ds gumik a silorub ds K katalizátorok hozzáadásával szilárdulnak meg. A kötési idő a hozzáadott katalizátor mennyiségével szabályozható,.

**Tárolás:**

Jól lezárt göngyölegben hűvös és száraz helyen tárolandó hőtől és közvetlen napsugárzástól védeni kell.

**Feldolgozás:**

A katalizátort a munka megkezdése előtt kell a silorub ds szilikongumihoz adagolni és jól elkeverni.

Silorub ds K Food katalizátor alkalmazásával a kész öntőforma élelmiszeripari munkákhoz is felhasználható.

A fazék és kötési idő a katalizátor mennyiségével szabályozható, de a levegő relatív páratartalma is befolyásolja.

**Biztonsági intézkedések:**

Bőrre kerülés esetén szappanos, meleg vízzel azt le kell mosni. Ha a termék szembe jut, azonnal bő vízzel ki kell mosni, és szükség esetén orvoshoz fordulni.

Bővebb instrukciókat a „Biztonsági adatlap”-ból olvashat, mely a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető.

---

**SZILINTEX Kft.**

Cím: 1149, Budapest, Egressy út 96-98./a, I/2., Telephely: 5000 Szolnok, Thököly út 96.

Levél cím: 1576, Budapest, Pf:30. Tel.: 06/1/220-1847 Fax: 06/1/271-2288

e-mail: [szilintex@t-online.hu](mailto:szilintex@t-online.hu), web: [www.smilinghouse.hu](http://www.smilinghouse.hu)