



SILORUB ds Separator

Formaleválasztó

Jellemzők:

Paraffinolaj és 1-Heptadekán-karbonsav keveréke, amely formaleválasztóként használható gipsz-, műkö-, betonformák készítésénél.

Külső megjelenés	<i>Zsírszerűen folyó, fehéres</i>
Vízdoldhatósága	<i>Nem oldható</i>
Gyulladási hőmérséklet	<i>630 °C</i>
Lobbanáspont	<i>>190 °C</i>
pH	<i>6-7</i>

Alkalmazás:

Gipszformák, stukkók készítésénél formaleválasztó anyagként alkalmazható, mellyel könnyűszerrel, sérülésmentesen kivehető a gumiformából a kész, megszilárdult gipsztárgy.

Tárolás:

Elektrosztatikus feltöltődést kerülni kell. Jól lezárt göngyölegben hűvös és száraz helyen tárolandó hőtől és közvetlen napsugárzástól védeni kell. A talajra került anyag fokozott csúszás veszélyt jelent.

Feldolgozás:

Vékony rétegben finom ecsettel felvisszük a szoba hőmérsékleten (20-25 °C-on) folyó, zsírszerű anyagot a lemintázandó formára (gipszforma) és várunk 5-10 percet, hogy az anyag beívódjon a gipszformába. A kezelés után a formát leönthetjük a formalenyomati gumival az arra vonatkozó előírások szerint. A gumi kikeményedése után könnyedén, de mégis óvatosan leválasztható a gumi az eredeti formáról. Az elkészült gumiformát a továbbiakban nem kell bekenni formaleválasztóval.

Biztonsági intézkedések:

Bőrre kerülés esetén szappanos, meleg vízzel azt le kell mosni. Ha a termék szembe jut, azonnal bő vízzel ki kell mosni, és szükség esetén orvoshoz fordulni. Bővebb instrukciókat a „Biztonsági adatlap”-ból olvashat, mely a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető.

SZILINTEX Kft.

Székhely: 1149 Budapest, Egressy út 96-98., A lph. I/2 Telephely: 5000 Szolnok, Thököly út 96.

Levél cím: 1576, Budapest, Pf.:30. Tel.: 06/1/220-1847 Fax: 06/1/271-2288

email: szilintex@t-online.hu web: www.smilinghouse.hu