



**SMILING HOUSE
TOTAL PROTECTOR**
Sírkő, műkő impregnáló

Jellemzők:

Szilán/sziloxán alapú oldószeres szilikon.

Külső megjelenés	<i>színtelen, opálos</i>
Hatóanyag tartalom	<i>kb. 11 s%</i>
Sűrűség 25 °C-on	<i>kb. 0,99 g/cm³</i>
Lobbanáspont	<i>> 38°C</i>

A **SMILING HOUSE TOTAL PROTECTOR** ásványi és erősen alkalikus felületek általános célú impregnálására szolgál. Felhordás után a levegő nedvesség-tartalmával, vagy a felület pórusaiban lévő vízzel reagál alkohol felszabadulása mellett.

- *Behatoló képessége jó*
- *Alkáliakkal szemben igen ellenálló*
- *Felhordás után a vízlepergető hatás gyorsan kialakul*
- *Száradás közben nem ragad*
- *Nedves felületeken is hatásos*

A **SMILING HOUSE TOTAL PROTECTOR** hatóanyaga jelentősen csökkenti az építőanyag kapilláris úton történő vízfelszívó képességét, de a pórusokat, kapillárisokat nem tömíti el. Ennél fogva csekély vagy alig észrevehető, mérhető az építőanyag légzésében bekövetkezett változás.

Alkalmazás:

A **SMILING HOUSE TOTAL PROTECTOR** műemlékek, sírhelyek, kripták impregnálására szolgál. Felhordás után a levegő nedvességtartalmával, vagy a felület pórusaiban lévő vízzel reagál alkohol felszabadulása mellett. Kiváló vízlepergető, impregnáló szer. Sokféle ásványi felületre ajánljuk, mint pl.: beton, ásványi alapú vakolatok, márvány, téglá, ásványi alapú természetes kő és műkő. Gipsz vízlepergetővé tételére nem alkalmas. A kezelt felület színét, mintázatát enyhén élénkíti! Oldószer érzékeny anyagokhoz (nikecell, hungarocell, bitumen, stb.) nem alkalmazható! Használat előtt mindig ellenőrizzük egy eldugott helyen a szer összeférhetőségét a kezelendő felülettel!

Tárolás:

A **SMILING HOUSE TOTAL PROTECTOR** eredeti, zárt edényben 0-30 °C között legalább 24 hónapig eltartható a címkén feltüntetett dátumtól számítottnan. Amennyiben a termék eltarthatósági ideje lejárt, úgy az anyag még jó lehet, melyről előzetes próbával kell megbizonyosodni.

Feldolgozás:

A **SMILING HOUSE TOTAL PROTECTOR**-t szivaccsal, ecsettel, festőhengerrel vagy szórással egyenletesen hordja fel két rétegben a kezelni kívánt felületre. A két réteg felhordása között nem szükséges várakozási idő. Ügyeljünk arra, hogy a szer ne fröccsenjen zománc festékekkel festett (pl.:

Szilintex Kft

Cím: 1149, Budapest, Egressy út 96-98./a.,I/2., Telephely: 5000 Szolnok, Thököly út 96.
Levélcím: 1576, Budapest, Pf.30. Tel.: 06/1/220-1847 Fax:06/1/271-2288

szilintex@t-online.hu

www.szilintex.hu

névfelirat) és üveg felületekre, ha kell takarással előzzük meg a ráfröccsenést! A nem kívánt helyre folyó anyagot száraz, majd lakkbenzines ronggyal azonnal töröljük le.

A kezelendő felületen mindig végezzünk próbakezelést. Így számíthatjuk ki, pl. a kívánatos anyagmennyiséget.

Vigyázat: Műemlék, vagy műemlék jellegű épülethez csak saját felelősségére használhatja. Használat előtt szaktanácsért mindenképpen hívja az alábbi telefonszámot!

Figyelem: A kezelendő felület nem lehet átforrósodva!

Az anyagszükséglet a felület szívóképességétől függ, melyre nézve az alábbi táblázatban irányszámok találhatóak, melyek csak tájékoztató jellegűek:

Anyag megnevezése	Felhasználandó mennyiség (liter/m²)
Beton	0,25 – 0,50
Vakolat	0,50 – 1,00
Mészhomokkő	0,40 – 0,70
Tégla	0,40 – 2,00
Gázbeton	0,50 – 2,00
Rostcement	0,10 – 0,30
Terméskő	0,05 – 3,00

Biztonsági intézkedések:

A „Biztonsági adatlap” a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető.

Szilintex Kft

Cím: 1149, Budapest, Egressy út 96-98./a.,I/2., Telephely: 5000 Szolnok, Thököly út 96.
Levélcím: 1576, Budapest, Pf.30. Tel.: 06/1/220-1847 Fax:06/1/271-2288

szilintex@t-online.hu

www.szilintex.hu